



Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.0344222 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ ОГРН1.РУ.1404.000083 от 25.03.2021 г. по 24.03.2024 г., выдан ООО «ЦП Перспектива»
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 9001-2015 № РОСС RU.АД80.К 00007 (09.02.21-09.02.24), выдан ООО «ЦП Перспектива»

Паспорт № 6409 выдан 01 октября 2023 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _ж , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства							Кол-во, шт	Масса, кг	
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²					
											КСУ -40°С	КСУ -5°С	КСУ -60°С			КСУ -60°С
1	Тройник оцинкованный П 1-26, 5х2-6-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термооффузионное ГОСТ 9.301-2006	16,9	16,1	25,4	24,2	21-226/12	439	269	23,7	69	86	68	-	-	130	29,9
2	Тройник оцинкованный П 1-26, 5х2-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термооффузионное ГОСТ 9.301-2006	12,7	12,1	19,1	18,2	437/8	442	265	23,6	67	88	69	-	-	130	41,6
3	Тройник П 1-21, 3х2-20 ГОСТ 17376-2001	32	32	48	48	23-103/1	439	265	23,6	66	84	67	-	-	5700	427,5
4	Тройник П 159х4,5-108х4-20 ГОСТ 17376-2001	5,2	5	7,8	7,5	22-45/94	441	268	23,6	66	85	67	-	-	336	2016
5	Тройник П 159х4,5-20 ГОСТ 17376-2001	4,6	4,4	6,9	6,6	22-45/177	441	266	24,1	69	85	68	-	-	1008	6048
6	Тройник П 57х3-20 ГОСТ 17376-2001	8,8	8,4	13,2	12,6	727/78	449	269	25	67	85	67	-	-	1440	872,64
7	Тройник П 89х3,5-20 ГОСТ 17376-2001	6,5	6,2	9,3	9,3	22-150/79	441	259	23,4	66	84	67	-	-	1092	1856,4
8	Тройник П 89х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001	7,5	7,1	11,3	10,7	22-150/21	441	255	23,6	68	85	67	-	-	364	728



Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плашки	Изготовитель
1	Труба 27х2,5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8733-75	Серт. №121809/14	Г2007	1R050	АО "Первоуральский новотрубный завод"
2	Труба 27х2,5 ст.20 ГОСТ 8734-75	Серт. № АК-197566/09	В164	833568	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
3	Труба 20х3 ст.20 ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74	Серт. № АК - 128992/14	Г1761	24412	АО "Первоуральский новотрубный завод"
4	Труба 159х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №789/2	633	2R1423	ОАО "ЧТПЗ"
5	Труба 159х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №789/2	633	2R1423	ОАО "ЧТПЗ"
6	Труба 57х3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78	Серт. №4924082041/561	5506	724939	ПАО "СНТЗ"
7	Труба 89х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №АК-555950/08	51242	2R3968	АО "Первоуральский новотрубный завод"
8	Труба 89х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №АК-555950/08	51242	2R3968	АО "Первоуральский новотрубный завод"

*Для деталей на давление Рр свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора

Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК
Щапин А.В.

