

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 0307

Паронит марки ПОН-Б и прокладки из него

Размер листов паронита, мм  
или номер прокладки (детали)

1,0

Номер партии

0307

Дата изготовления

02.08.2022 г.

Масса нетто

по накладной

Количество мест в партии

по накладной

ГОСТ 481-80

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| № п/п | Наименование показателей                                                                                                                           | Норма                                                                               | Факт         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | Плотность, г/см <sup>3</sup>                                                                                                                       | 1,8-2,0                                                                             | 1,84         |
| 2     | Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее                                                      | 15 (150)*<br>18 (180)                                                               | 15,4 (154)   |
| 3     | Увеличение массы в жидких средах, %, не более:<br>- в воде при температуре 100°C в течение 5 ч.<br>- в керосине при температуре 23°C в течение 5 ч | 10<br>35                                                                            | 7,3<br>76,6  |
| 4     | Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см <sup>2</sup> ), %                                                                                      | 5-15                                                                                | 10,7         |
| 5     | Восстановляемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см <sup>2</sup> ), %, не менее                                                             | 35                                                                                  | 46,0         |
| 6     | Герметичность уплотняемых соединений                                                                                                               | Должен обеспечивать полную герметичность уплотняемых соединений                     | Обеспечивает |
| 7     | Устойчивость к изгибу                                                                                                                              | Должен быть устойчивым к изгибу и при испытании не должен ломаться и давать трещины | нет          |

\*-значение для паронита толщиной менее 2 мм

Заключение: качество продукции по физико-механическим показателям, внешнему виду, геометрическим размерам, маркировке и упаковке соответствует ГОСТ 481-80

Представитель службы обеспечения качества и технологии

