

ПАСПОРТ № 88-7 /22

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 165,166,167,168 от 04.07.2022 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, HB	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 50-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	481	350	32,5	66	128	0,2	0,18	0,52	0,007	0,01	0,06	1500
Фланец ГОСТ 33259-15 200-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	800
Фланец ГОСТ 33259-15 250-10-01-1-B-ст20-IV	1,0	Сталь 20	490	335	29,0	68	135	0,17	0,21	0,53	0,01	0,01	0,13	90
Фланец ГОСТ 33259-15 250-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	470	355	30,0	67	133	0,18	0,2	0,55	0,008	0,012	0,12	60
Фланец ГОСТ 33259-15 300-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	275	360	25,5	69	137	0,18	0,23	0,54	0,008	0,008	0,09	80
Фланец ГОСТ 33259-15 500-10-01-1-B-ст20-IV	1,0	Сталь 20	495	335	33,0	67	127	0,2	0,22	0,52	0,011	0,015	0,015	100
Фланец ер ГОСТ 33259-15 250-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,18	0,21	0,54	0,007	0,011	0,08	84
Фланец ер ГОСТ 33259-15 150-40-11-1-B-ст20-IV	4,0	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,18	0,2	0,54	0,007	0,011	0,08	60

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20, сталь 09Г2С

Сертификат соответствия: РОСС RU.32001.04. ИБФ1 ОСП18000000 до 30.05.2025г.

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

Товарный Знак "КЗТШ" ОАО "Кузнецкий завод тяжёлых штамповок" РБ г. Жодино ул. Кузнечная 26

Получатель (заказчик) ООО "Строй-Универсал"

Сертификат соответствия: ЕАЭС ВУ112 02101003 18097 серия ВУ № 0004993 срок действия до 24.03.2025 г.

